



## ЕРАПОЛ 1К90А

### ВВЕДЕНИЕ

Ерапол 1К90А – новое поколение однокомпонентных блокированных полиуретанов на базе сложных полиэфиров, которые отверждаются при повышении температуры. Основное преимущество – отсутствие необходимости в смешении компонентов.

### СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ

Внешний вид – янтарная жидкость при 70 °С.  
Вязкость – 2900 сантипуаз при 70 °С

Свойство	Метод тестирования	Значение	Единица измерения
Твердость Шор А		90+-3	Ед. Шор А
Разрушающее напряжение при растяжении		13.90	МПа
Относительное удлинение		500	%
Прочность при раздире		55	кН/м
Плотность, отвержденной смолы при 25 °С		1,20-1,22	Гр/см3

Приведенные выше данные являются типичными для материала и предназначены для качественной оценки материалов. Все расчеты по конкретным применениям должны выполняться на основе собственных тестов образцов потребителя полученных в специфических условиях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Легкое удаление воздушных включений при полимеризации
2. Изоцианат химически связан и не представляет опасности для работающих
3. Очень простой процесс
4. Высокая экономичность процесса малые потери

### ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Здесь излагаются рекомендации по работе с продуктом. Все рекомендуемые условия работы были получены экспериментально, для более детальных консультаций обращайтесь в отдел технической поддержки ООО СПБ.

#### Рекомендуемые параметры процесса:

Расплавьте Ерапол при температуре 50-75 С. Не нагревайте выше 70 С, так как это может привести к загустеванию и потере характеристик сырья. Если планируется дальнейшее использование материала опустите температуру до 50 С и храните материал при этой температуре не более 7 дней.

Смажьте форму антиадгезивом Силрелиз 910

Разогрейте форму до 80 С, форма и арматура должна быть полностью прогрета до начала заливки.

ООО «С.П.Б.» Тел/факс: +7 (812) 326-38-33

Рекомендовано использование металлических форм. Произведите заливку и поднимите температуру в печи до 135-140 С.  
Отверждение 16-18 часов при 135-140 С

## **ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

Данная информация изложена в отдельном листке безопасности ЭРА ПОЛИМЕРС.

## **УПАКОВКА**

20 кг металлические бочки