



ЕРАПОЛ ЕТ 70D

ВВЕДЕНИЕ

Ерапол ЕТ90D – жидкий форполимер на основе ТДИ и политетраметиленаэфиргликоля (ПТМЭГ) Материал отличается высоким сопротивлением износу, устойчивостью к ударным нагрузкам и воздействию химикатов. Изделия из Ерапола Е95А могут эксплуатироваться при значительных нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение - колеса штабелеров, погрузчиков и др. колесной техники, траки, валы, пластины, муфты и шестерни.

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ

	Изоцианат
% NCO	9,20+-0,25
Плотность при 25 С	1,13
Вязкость при 50 С, сантипуаз	300-700
Внешний вид	Желто-прозрачная жидкость

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА

Форполимер, вес. частей	100
МВОСА, вес. частей	25
Етакюр 300, вес. частей	20
Температура форполимера, С	
МОСА	60-65
Етакюр 300	55-65
Температура МВОСА, С	110-120
Температура Етакюр 300, С	20-30
Время жизни, мин	
МОСА	1
Етакюр 300	1
Выемка из формы при 110 С, мин	60
Постполимеризация при 110 С, час	16

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Свойство	ЕТ70D/ МОСА	ЕТ70D /Етакюр 300	Единица измерения
Твердость Шор А	73+-3	70+-3	Ед. Шор А
Разрушающее напряжение при растяжении	52.0	54.0	МПа
100% Модуль	34.5	26.7	МПа
300% Модуль	45.0	50.0	МПа
Относительное удлинение	210	310	%

Прочность при раздире (D1E C)	193	208	кН/м
Эластичность по отскоку	54	51	%
Абразивный износ (DIN) 10 Н	105	82	Мм 3
Абразивный износ (DIN) 5 Н	34	35	Мм 3

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Ерапол ET90D должен быть предварительно расплавлен в оригинальной таре при 70 С и тщательно отвакуумирован при -95кПа до опадения пены и прекращения активного кипения жидкости.

Отвердитель МОСА, предварительно расплавленный при 110-120 С, вводится в преполимер, смесь тщательно перемешивается, при необходимости вакуумируется. Етакюр 300 вводится при комнатной температуре.

Смесь заливается в разогретые до 100-110 С и обработанные антиадгезивом формы.

ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОМПОНЕНТОВ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 18°С до 30°С. Увеличить температуру перед смешиванием и хорошо перемешать. Избегать контакта с влагой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробные данные по безопасности представлены в MSDS и доступны по запросу.

Ерапол ET90D содержит незначительные количества несвязанного ТДИ, который может представлять опасность для здоровья.

Проводите работы с материалом только в хорошо вентилируемом помещении. Избегайте вдыхания паров и используйте средства защиты кожи и глаз от возможного попадания компонентов и смеси.

При попадании на кожу компонентов немедленно удалите их ветошью или салфеткой, потом тщательно промойте с мылом. При попадании в глаза промойте под струей воды не менее 15 мин. Обратитесь к врачу.

При симптомах раздражения органов дыхания и горла необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух. Обратитесь к врачу.